

Физико-технические характеристики перегородочных газобетонных блоков AeroStone®

Марка по плотности	Класс по прочности на сжатие	Паро-проницаемость, мг/м·ч·Па	Тепло-проводность, Вт/м·°С	Морозо-стойкость, цикл	Усадка при высыхании, мм/м	Класс горючести
D400	B2,5	0,23	0,096	F100	0,3	НГ
D500	B2,5-3,5	0,20	0,12	F100	0,3	НГ
D600	B3,5-5,0	0,16	0,14	F100	0,3	НГ